

WINTER-ADVIES 2019-2020

Instructies voor het spuiten van Decoproyec Spuitskurk tijdens koud en vochtig weer.

OPGELET MET VOCHTIGE MORTEL

Door het koude weer en de hoge luchtvochtigheid duurt het langer vooraleer de mortels (kalei, uitvlaklagen, cementeringen) uitharden.

Wanneer je Decoproyec op een nog vochtige onderlaag zet bestaat de kans dat deze na verloop van tijd zal lossen door de grote hoeveelheid dampdruk die ontstaat bij uitharding / opdroging van de onderliggende mortel.

Gelieve hiermee rekening te houden en de mortel langer tijd te geven bij vochtig weer. Reken op 1 week droogtijd per centimeter dikte.

5 Graden Celsius REGEL

Iedere mortel heeft tenminste 5 graden celsius nodig voor een gezonde hydraulische binding. Indien tijdens het uithardingsproces temperaturen lager vallen dan zal dit de structuur van de mortel negatief beïnvloeden waardoor deze poederig wordt en niet meer geschikt is als solide onderlaag voor spuitkurk.

Houd hiervoor rekening met nachtvorst!

LANGERE DROOGTIJDEN VAN DE SPUITKURK

Decoproyec spuitkurk droogt het snelst wanneer de luchtvochtigheid laag is (handdroog na 2 uur) . **Bij hoge luchtvochtigheid dient rekening te worden gehouden met langere droogtijden.** Bij mistig en koud weer kan het dagen duren vooraleer de laag voldoende is opgedroogd om een nieuwe laag aan te kunnen brengen.

Mogelijk maatregelen

- Bescherm het spuitwerk door de stelling te voorzien van een bâche of krimpfolie.
- Voorzie een bouwbrander met ventilator om het droogproces te versnellen.
- Spuit NIET meer laat in de namiddag zodat de spuitkurk voldoende kan uitdrogen tegen de avond en het vocht van de nacht geen schade meer kan toebrengen.
- Indien mogelijk werk met de zon mee.

Ook kunnen water / dauw zorgen voor strepen en uitwas van het bindmiddel. In geval van uitwas dien je te wachten tot de laag is uitgedroogd, borstel de eventueel losse kurkkorrels af, en zet er een nieuwe laag overheen.

U vindt de volledige Decoproyec verwerkingsvoorschriften terug op <https://www.biomat.be/slides/slide/decoproyec-verwerkingsvoorschriften-61>